

## 布リボンの洗濯堅牢度について


### ○洗濯堅牢度試験の説明

洗濯堅牢度試験とは、洗濯することによる「色落ちの程度（変退色）」と「他の洗濯物への色移りの程度（汚染）」を評価するための試験です。


堅牢度の評価は、下記の様に等級で数値化されます。



### ◆変退色



### ◆汚染



一般的に、堅牢度の等級は1級から5級までを半階級刻みで示します。

数値が大きいほど良い結果を示し、5級、4-5級、4級、3-4級、3級、2-3級、2級、1-2級、1級の順で低くなります。

### ○洗濯堅牢度試験の結果

#### <検査機関>

カケン 一財団法人 カケンテストセンター (グローバルテスト機関)

#### <試験方法>

洗濯堅牢度試験 (JIS L 0844 A-3 号準用\_対応国際規格番号 ISO 105-C10)

完全5回繰り返し ※汚染 (綿・絹を使用)

#### <試験品名>

- ① テープクリエーター 白布リボン(MC-FA\*WH)／黒インク(RB-FA\*BK)
- ② テープクリエーター 白布リボン(MC-FA\*WH)／赤インク(RB-FA\*RD)
- ③ テープクリエーター 白布リボン(MC-FA\*WH)／青インク(RB-FA\*BU)

| 試験項目     | 試験方法             |             | 本体：テープクリエーター<br>消耗品：布リボン、インク |                |                |
|----------|------------------|-------------|------------------------------|----------------|----------------|
|          |                  |             | 白布リボン<br>×黒インク               | 白布リボン<br>×赤インク | 白布リボン<br>×青インク |
| 洗濯堅牢度（級） | JIS L 0844 A-3 号 | 変退色         | 2-3 級                        | 2-3 級          | 2-3 級          |
|          |                  | 汚染<br>(綿・絹) | 4-5 級                        | 4-5 級          | 4-5 級          |



<弊社見解>

洗濯による色移りはありませんでしたが、色落ちしますので洗濯には耐えられません。

《注意》

1. 記載内容（布リボンの洗濯堅牢度を除く）は、弊社が独自に設定した特定の条件下において行なった印刷の結果であり、あくまでも情報の提供を主たる目的で作成したものであるため、弊社は印刷イメージ・動作・数値等の記載内容を保証するものではありません。
2. 弊社は記載内容に関連してお客様に生じた損害・逸失利益等について、一切責任を負いません。